

折皱回复性能测试仪

M003A

可检测织物的折皱回复性，依据特定的测试方法（BS、ISO、AATCC），将织物在一定的负载装置下压折一定时间后，释放织物并转移至试样夹，使织物自由回复并记录褶皱回复角。

规格

重量 3kg/6.6lbs
尺寸 250毫米(长) x 200毫米(宽) x 350毫米(高)
10英寸(长) x 8英寸(宽) x 12英寸(高)

货号

103894 折皱回复性能测试仪
200924 试纸200x300mm (100张)

标准

AATCC 66 ISO 2313 M&S P22 BS EN 22313

